masq floor.

100% waterproof flooring.



Length Longueur Länge Lengte		**73 cm**
Width Largeur Breite Breedte		**39.9 cm**
Thickness Epaisseur Dicke Dikte		**5.7 mm**
Wearlayer Couche d'usure Verschleißschicht Slijtlaag		**0.50 mm**
Underlay (XPS) Sous-couche (XPS) Unterlage (XPS) Onderlaag (XPS)		**1.2 mm**
Tiles per pack Dalles par paquet Fliesen pro Packung Tegels per verpakking		**7 pcs**
m² per pack m² par paquet m² pro Packung m² per verpakking		**2.04 m²**
Weight per pack Poids par paquet Gewicht pro Packung Gewicht per verpakking		**14.3 kg**
Usage Class Classe d'utilisation Gebrauchsklasse Gebruiksklasse	ISO10582	**32**
CE	EN14041	**DOP-CPR-33**
Warranty Residential Use Garantie usage residentiel Garantie Wohnzwecke Garantie Woongebruik		**10 years**
Reaction to Fire Réaction au feu Reaktion auf Feuer Reactie bij brand	EN13501-1	**Bfl/s1**
Slip resistance (Coefficent of friction) Résistance au glissement (Coefficient de frottement) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Slipweerstand (Wrijvingscoëfficiënt)	EN13893	**0.41µ**
Slip resistance (Technical class) Résistance au glissement (classe technique) Rutschfestigkeit (Technische Klasse) Slipweerstand (Technische klasse)	EN14041	**DS**
Anti-slip property Caractéristique antidérapante Anti-Rutsch-Eigenschaft Antislip eigenschap	DIN51097	**Class A**
Thermal resistance Résistance thermique Thermische Beständigkeit Thermische weerstand	ISO8302	**0.0614 m².K/W**

Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière Farbechtheit gegenüber Licht Kleurvastheid bij licht	ISO105-B02	**≥7**
Residual indentation Poinçonnement statique rémanent Restliche Eindrückung Resterende indrukking	EN ISO24343-1	**≤0.1mm**
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Formbeständigkeit Dimensionale stabiliteit	EN ISO23999	**<0.10%**
Locking strength Teneur en agent liant Festigkeit der Verriegelung Sluitkracht	ISO10582	**>5 kN/m**
Resistance to chemicals Résistance aux produits chimiques Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO26987	**Very Good**
Contact sound insulation Isolation acoustique bruits de contact Kontaktschalldämmung Contactgeluidsisolatie	ISO10140-3	**ΔLw 21dB**
Castor chair test Essai de la chaise à roulettes Stuhlrollen-Test Wielenstoel test	ISO4918	**No damage to wearlayer / no delamation**
Content of Pentachlorophenol Contenue de Pentachlorophenol Gehalt an Pentachlorphenol Aanwezigheid Pentachlorophenol		**< 20 ppb**
Thermal conductivity Conductivité thermique Thermische Leitfähigkeit Warmtegeleiding		**0.09715 W/m.K**

Evaluation of emission to indoor air | Évaluation des émissions dans l'air intérieur | Bewertung der Emissionen in die Innenraumluft | Evaluatie van emissie naar binnenlucht

French VOC regulation Réglementation française sur les COV Französische VOC-Verordnung Franse VOC-regelgeving	**A+**
French CMR components Composants CMR français Französische CMR-Komponenten Franse CMR-componenten	**Pass**
AgBB/ABG	**Pass**
Belgian Regulation Réglementation belge Belgische Verordnung Belgische regelgeving	**Pass**
Formaldehyde (EN14041:2014) Formaldéhyde (EN14041:2014) Formaldehyd (EN14041:2014) Formaldehyde (EN14041:2014)	**E1 / NA**

info@masq.be / masq.be

masq